

**VALTTI Extra****DESCRIPTION**

Une finition pour le bois extérieur semi-transparente qui laisse une couche lustrée. Disponible dans de nombreuses couleurs attractives. *Valtti Extra* renforce la beauté naturelle du bois tout en luttant contre l'humidité, les rayons UV et les moisissures. Ne pas utiliser *Valtti Extra* contre ses indications dans les instructions d'usage. Ne pas utiliser sur les surfaces en bois de construction.

**EXEMPLES D'USAGES**

Les planches à recouvrement, portes, fenêtres, cabanes de jardin, barrières, meubles de jardin, etc. Pour les surfaces en bois déjà traitées et non traitées. Ne pas utiliser *Valtti Extra* pour un traitement intérieur des serres.

**INFORMATIONS TECHNIQUE**

Volume solide : environ 40% (selon la couleur)

Densité : 0.9kg/l

Diluant : White Spirit 1050

Base : EC

EU VOC: (catA/e)500g/l(2007)/400g/l (2010) *Valtti Extra* contient 2004/42/EC-limit : *Valtti r Extra* contient VOC max, 500g/l.

**Gamme de couleur**

Voir la carte des couleurs *Semi-transparent Wood Finishes*. Toutes les couleurs peuvent être mélangées ou rendues plus claires en ajoutant *Valtti Extra*.

**SPECIFICATIONS****Préparation**

Les surfaces doivent être propres, sèches et sans présence d'huile, de cire et de saleté en général. Utiliser les produits Tikkurila recommandés pour la moisissure et le nettoyage. Remplir les trous de clous, les fissures et les jointures avec un produit de haute qualité lié à cette fonction. Vérifier que les surfaces déjà vernies et traitées sont bien plates pour que le *Valtti Extra* puisse être absorbé par le bois. Faire attention à ce que le revêtement en bois, les planches à recouvrement, etc. soient attachés avec les ferrures non corrosives. *Valtti Extra* ne devrait pas être utilisé avec du mastic à l'huile de lin. A la place, les mastics de haute qualité qui laissent une couche protectrice devrait être favorisés selon les instructions de la manufacture. Porter une attention particulière aux bois comme le chêne, le teck, le cèdre, le sapin de Douglas, etc. car ces espèces contiennent de l'huile et du tanin solubles dans l'eau qui peuvent empêcher le séchage, le durcissement ou l'adhésion des couches de surface.

**L'apprêtage**

Une couche d'apprêtage de *Valtti Base* devrait être appliquée sur tout bois d'extérieur qui n'a pas été prétraité. Traiter le bois imprégné avec un conservateur de bois approuvé. Appliquer librement sur le grain d'extérieur.

<b>APPLICATION</b>	<p>Méthodes : pinceau ou pulvérisation          Pour une pulvérisation sans air : utiliser une extrémité qui mesure 0.009"-0.013"          Diluant : White Spirit 1050</p>
Conditions pour peindre	<p>La surface doit être sèche, l'humidité du bois inférieure à 20%.          Pendant l'application et le séchage, la température de l'air doit être d'au moins +5° C, et l'humidité de l'air inférieure à 80%.</p>
L'application	<p>Mélanger bien le <i>Valtti Extra</i> avant et pendant l'usage. Appliquer deux couches partout dans le sens du bois. Appliquer généreusement sur le grain d'extérieur. Protéger les plantes des éclaboussures. Le lustre et la couleur finale dépendent de l'espèce du bois et du nombre de couches appliquées.</p>
Surface couverte	<p>Bois lisse : 8-12 m<sup>2</sup>/l par couche.          Bois scié : 4-8m<sup>2</sup>/l par couche.          La couverture dépend de la texture, de la porosité et de l'humidité de la surface.</p>
Temps de séchage	<p>A 23°C et 50% d'humidité dans l'air : La surface est sèche au toucher après 8 heures et prête pour une autre couche après 24 heures.</p>
Nettoyage des outils	<p>Nettoyer les outils immédiatement avec du White Spirit</p>
Maintenance	<p>Traiter la surface avec prudence car la résistance et la dureté optimales sont atteintes en 4 semaines environ. Si un nettoyage est nécessaire, utiliser une brosse douce, une serpillière ou une toile de nettoyage mouillée.</p> <p>Un mois après l'application, une surface souillée peut être nettoyée avec <i>Huoltipesu</i> (1 volume d'<i>Huoltipesu</i> à 10 volumes d'eau). Nettoyer les taches et les endroits sales avec un mélange d'<i>Huoltipesu</i> et d'eau (1 :1). Rincer bien et laisser sécher.</p>
<b>INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES</b>	<p>Ce produit ne devrait pas être versé dans l'évier, dans les voies navigables ou dans la terre. Le produit non utilisé et les déchets de peinture sèche doivent être considérés comme dangereux. Les emballages vides et secs peuvent être déchargés dans un point de recyclage ou à la déchèterie.</p> <p><b>Risque d'auto-allumage !</b> Les toiles de nettoyages, la poussière de ponçage qui contiennent le produit et les traces du produit par pulvérisation peuvent créer un feu par auto-allumage et devraient donc être mis dans l'eau avant la mise au rebut ou séchés à l'extérieur.</p>

**CLASSIFICATION  
D'HYGIENE ET DE  
SECURITE**

(selon EC Directive 99/45/EC)

Nocif, Xn

**Contient : Naphtha, hydrotreated heavy, et tolylfluaniid** (0,74 w-%). INFLAMMABLE. NOCIF. PEUT ABIMER LES POUMONS SI INGERE. NE PAS RESPIRER CE PRODUIT. Eviter tout contact avec la peau. Porter des gants protecteurs. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans les endroits bien aérés. Ne pas verser dans l'évier. Si ingéré, ne pas provoquer de vomissements : consulter un médecin immédiatement et montrer cette étiquette. Garder le produit hors de la portée des enfants. **Contient tolylfluaniid, ethyl methyl ketixime et colbalt octoate**. Peut déclencher une réaction allergique.

Une fiche d'informations liée à la sécurité de ce produit est disponible sur demande.

**CLASSIFICATION  
DE TRANSPORT**

**ADR/RID 3 III**

Les informations ci-dessus, basées sur les tests en laboratoire et en pratique, ont été approuvées à la date indiquée sur la fiche d'informations. La qualité du produit est assurée par notre système opérationnel, basé sur les conditions d'ISO 9001 et d'ISO 14001. En tant que fabricant, nous ne pouvons pas être tenus responsables pour les dommages liés à l'usage contre nos instructions et indications.