

**VALTTI Opaque****DESCRIPTION**

Une peinture acrylique semi-matte, avec peu d'odeur, alcaline renforcée pour le bois d'extérieur. Ce produit offre une bonne résistance aux effets du temps, à la flexibilité et une finition extrêmement durable avec peu d'entretien. *Valtti Opaque* règle l'humidité sans fissurer, écailler ou cloquer le bois.

**EXEMPLES D'USAGES**

Les planches à recouvrement, portes, fenêtres, cabanes de jardin, barrières, meubles de jardin, etc. *Valtti Opaque* peut être utilisé pour repeindre les surfaces déjà traitées ou avec des couches de peinture alcaline.

**INFORMATIONS  
TECHNIQUE**

Volume solide : environ 37% (selon la couleur)  
Densité : 1.2 kg/l, ISO 2811  
Base : VVA et VC

## Gamme de couleur

Disponible en blanc et en d'autres couleurs dans les collections *Tikkurila Vinha* et *Façade Colour*.  
Important : La couleur finale apparaît seulement quand la peinture est complètement sèche.

**SPECIFICATIONS**

## Préparation

Les surfaces doivent être propres, sèches et sans présence d'huile, de cire et de saleté en général. Utiliser des produits Tikkurila recommandés pour la moisissure et le nettoyage. Traiter les nœuds et les endroits résineux avec *Tikkurila Knotting Lacquer*. Remplir les trous de clous, les fissures et les jointures avec un produit de haute qualité lié à cette fonction. Vérifier que les surfaces déjà vernies et traitées sont bien plates. Faire attention à ce que le revêtement en bois, les planches à recouvrement, etc. soient attachés avec des ferrures non corrosives.

Important : Une décoloration de la peinture, surtout en ce qui concerne les couleurs claires, peut se produire sur les nœuds et les endroits résineux. Porter une attention particulière aux bois comme le chêne, le teck, le cèdre, le sapin de Douglas, etc. car ces espèces contiennent de l'huile et du tanin solubles dans l'eau qui peuvent empêcher le séchage, le durcissement ou l'adhésion des couches de surface et donc décolorer la surface.

## L'apprêtage

Apprêter le bois nu partout et le bois déjà peint seulement aux endroits nus avec *Valtti Base Priming Oil*.

Utiliser *Unica Adhesion Primer* ou *Otex* sur le bois menuisé qui contient des substances qui peuvent transpercer et laisser des taches sur la surface finie.

Une couche d'apprêtage de *Valtti Base* devrait être appliquée sur tout bois d'extérieur qui n'a pas été prétraité. Traiter le bois imprégné avec un conservateur de bois approuvé. Appliquer librement sur le grain d'extérieur.

## APPLICATION

Méthodes : pinceau ou pulvérisation.

Les pinceaux en nylon ou en polyester sont recommandés pour l'application de *Valtti Opaque*.

Pour une pulvérisation sans air : utiliser une extrémité qui mesure 0.018"-0.023"

Diluant : si nécessaire avec 10% ou moins d'eau.

Conditions pour peindre	La surface doit être sèche, l'humidité du bois inférieure à 20%. Pendant l'application et le séchage, la température de l'air doit être d'au moins +5° C, et l'humidité de l'air inférieure à 80%.
L'application	Mélanger bien et appliquer deux couches de <i>Valtti Opaque</i> partout.
Surface couverte	Bois lisse : 8-10 m <sup>2</sup> /l par couche. Bois scié : 4-8m <sup>2</sup> /l par couche. Épaisseur de la couche mouillée : environ 100-250 <b>um</b> par couche Épaisseur de la couche sèche : environ 40-100 <b>um</b> par couche La couverture dépend de la texture, de la porosité et de l'humidité de la surface.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité dans l'air : La surface est sèche au toucher après 2 heures. Le temps de séchage est plus important quand la température est basse et l'humidité élevée.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils immédiatement à l'eau après usage.

## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Les pots vides devraient être recyclés ou mis au rebut en accord avec les règlements locaux. Ce produit ne devrait pas être versé dans l'évier, dans les voies navigables ou dans la terre. Le produit non utilisé et les déchets de peinture sèche doivent être considérés comme dangereux.

**CLASSIFICATION  
D'HYGIENE ET DE  
SECURITE**

(selon EC Directive 99/45/EC)

Irritant, Xi

Contient : Octyl-isothiazolone, idopropynyl butyl carbamate (0.14%) et zinc oxide. PEUT IRRITER LA PEAU AU CONTACT. NOCIF AUX ORGANISMES AQUATIQUES. PEUT CREER DES EFFETS A LONG TERME DANS UN ENVIRONNEMENT AQUATIQUE.

Eviter tout contact avec la peau. Porter des gants protecteurs. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans les endroits bien aérés. Ne pas verser dans l'évier. Si ingéré, consulter un médecin immédiatement et montrer cette étiquette. Garder le produit hors de la portée des enfants.

Une fiche d'informations liée à la sécurité de ce produit est disponible sur demande.

**CLASSIFICATION  
DE TRANSPORT**

Protéger du gel.  
ADR/RID