

Paneelikatto Valkoinen – Peinture Blanche pour plafonds en panneaux**DESCRIPTION** Peinture acrylique opaque à base d'eau.**EXEMPLES D'USAGES** Convient pour les nouveaux et anciens plafonds d'intérieur sec en panneaux. Convient également pour repeindre des surfaces déjà peintes et vernies.**INFORMATIONS
TECHNIQUE**

Gamme de couleur : blanche

Classe d'émissions
des matériaux : M1

Quantités disponibles : 3 l et 10 l

Diluant : eau

Méthode d'application : Pinceau

Le temps de séchage
à 23 °C et 50%
d'humidité relative
de l'air : Sec au toucher après 1 heure. Recouvrable après 2 heures.

Volume solide : 36%

Densité : 1,3 kg / l, ISO 2811

Stockage : Protéger du gel.

Code produit : 006_5680

SPECIFICATIONS

Préparation

Surfaces brutes: Supprimer toutes les saletés et la poussière des nouvelles surfaces.
Traiter les nœuds avec Knotting lacquer.

Les surfaces déjà peintes: Laver précédemment les surfaces peintes ou vernies avec Tikkurila MAALIPESU Agent de nettoyage selon les instructions sur l'étiquette. Laisser sécher. Enlever les excès de peinture ou de laque avec un racloir et poncer l'ensemble de la surface. Supprimer la poussière de ponçage. Remplir les trous et les fissures avec Presto Remplissage Rapide et poncer. Supprimer la poussière de ponçage.

APPLICATION

Méthodes : pinceau (fibres synthétique)

La surface à traiter doit être sèche, la température de l'air au moins 8 ° C, et l'humidité relative de l'air au-dessous de 80%. À basse température (environ 15 ° C) et une humidité élevée (50-70%), ouvrir le pot plus longtemps afin de faciliter le travail de peinture.

Remuez soigneusement la peinture avant de l'utiliser. Utilisez de la peinture, sans diluant. Appliquer deux couches avec une brosse en fibres synthétiques, utiliser la peinture sans modération. Peindre de nouveaux panneaux avant leur installation est recommandé. Appliquer des couches minces sur les joints. Des panneaux foncés peuvent nécessiter plusieurs couches et un apprêt OTEX Adhesion Primer.

Entretien la surface avec soin, la durabilité et la dureté finale est atteinte en un mois environ dans des circonstances normales. Si le nettoyage est nécessaire, utiliser une brosse douce, une serpillère humide ou un chiffon de nettoyage.

Évitez le nettoyage env. 1 mois après les travaux de peinture. Si nécessaire, nettoyer la surface avec un produit de vaisselle neutre (pH 6-8) et une brosse douce, une éponge ou un chiffon à poussière. Les surfaces sales peuvent être nettoyées avec un détergent neutre (pH 6-8). Rincez soigneusement la surface après l'entretien.

Surface couverte 5-6 m² / l

Nettoyage des outils Enlevez les restes de peinture sur les outils avant de les nettoyer avec de l'eau. Tikkurila Pensselipesu (pinceau propre) est recommandé pour le nettoyage des outils couverts de peinture durcie.

INFORMATIONS

ENVIRONNEMENTALES Les bidons vides doivent être recyclés ou éliminés conformément aux réglementations locales. Les déchets liquides devraient être détruits conformément à la réglementation locale.

CLASSIFICATION D'HYGIENE ET DE SECURITE

(selon EC Directive 99/45/EC)

Le produit n'est pas classé comme dangereux.
Une Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande.
Material Safety Data Sheet - Panel de plafond blanc

**CLASSIFICATION
DE TRANSPORT** VAK / ADR

Les informations ci-dessus, basées sur les tests en laboratoire et en pratique, ont été approuvées à la date indiquée sur la fiche d'informations. La qualité du produit est assurée par notre système opérationnel, basé sur les conditions d'ISO 9001 et d'ISO 14001. En tant que fabricant, nous ne pouvons pas être tenus responsables pour les dommages liés à l'usage contre nos instructions et indications.